

OK 48.00



OK 48.00 je spoľahlivá, univerzálna nízkovodíková elektróda pre stredne- a nízko-legované ocele. OK 48.00 je elektróda určená pre všetky polohy, poskytuje stabilný oblúk a spoľahlivé a konzistentné mechanické vlastnosti. Zabezpečuje od koreňa po kryciu vrstvu všetky zvary, ktoré musíte robiť, nech je akákoľvek vaša práca, hrúbka alebo podmienky zvárania.

Klasifikácie	SFA/AWS A5.1 : E7018 H4 R EN ISO 2560-A : E 42 4 B 42 H5
Schválenia	ABS 3Y H5 BV 3Y H5 CE EN 13479 DB 10.039.12 DNV-GL 3 YH5 LR 3Y H5 PRS 3Y H5 RINA 3Y H5 RS 3Y H5 VdTÜV 00690 NAKS/HAKC 2.5 - 5.0 mm
Oblasť alebo segment priemyslu	Stavebné konštrukcie Energetika Priemyslová výroba Námorné a ofshore Ľahký priemysel

Schválenie je platné podľa miesta výroby. Prosím kontaktujte ESAB pre ďalšie informácie.

Zvárací prúd	DC+(-)
Difúzy vodík	< 4.0 ml/100g (< 3 for most of the batches)
Typ zliatiny	Carbon Manganese
Typ obalu	Basic covering

Typické pevnostné vlastnosti

Stav	Medza klzu	Pevnosť v ťahu	Predženie
ISO			
Po zvarení	475 MPa	565 MPa	29 %

Rázová húževnatosť

Stav	Teplota skúšania	Rázová práca
ISO		
Po zvarení	-30 °C	130 J
Po zvarení	-40 °C	115 J
AWS		
Po zvarení	-30 °C	130 J

Typical Weld Metal Analysis %

C	Mn	Si
0.06	1.1	0.5

Naváracie údaje

Priemer	Prúd, A	V	Počet elektród/zvarový kov	Doba odhorievania elektródy	Účinnosť %	Deposition Rate @ 90% I max
1.6 x 300.0 mm	30-55 A	24 V	192	50 sec	59 %	0.38 kg/h
2.0 x 300.0 mm	55-80 A	22 V	125	45 sec	65 %	0.63 kg/h
2.5 x 350.0 mm	70-110 A	24 V	65	57 sec	67 %	0.96 kg/h
3.2 x 350.0 mm	90-140 A	23 V	42	68 sec	70 %	1.24 kg/h
3.2 x 450.0 mm	90-140 A	23 V	31	85 sec	73 %	1.33 kg/h
4.0 x 350.0 mm	120-190 A	24 V	29	75 sec	70 %	1.63 kg/h
4.0 x 450.0 mm	120-190 A	24 V	22	92 sec	71 %	1.76 kg/h
5.0 x 450.0 mm	190-260 A	24 V	13	99 sec	75 %	2.61 kg/h
6.0 x 450.0 mm	220-340 A	26 V	9	97 sec	80 %	3.88 kg/h
7.0 x 450.0 mm	280-410 A	27 V	7.0	104 sec	79 %	4.83 kg/h